

#### 4.4.2 迟发型超敏反应试验

应无致敏反应。

#### 4.4.3 皮内反应试验

试验样品和溶剂对照平均记分之差应不大于 1.0。

#### 4.4.4 热原

应无致热原。

#### 4.4.5 无菌保证

应经一确认的灭菌过程使愈合胶无菌。

### 4.5 灭菌失效期末稳定性

灭菌失效期末的愈合胶进行 5.2 的试验, 应符合 4.2 的规定。

## 5 试验方法

### 5.1 外观与结构

以目力观察、手感检验进行, 结果应符合 4.1 的规定。

### 5.2 物理性能试验

#### 5.2.1 固化时间试验

##### 5.2.1.1 试片表面处理

将符合 GB/T 7124—86 规定的 45#碳钢试片用 200 目~240 目的油石对试片粘接面进行横向研磨(油石用水作润滑剂, 不得用油)也可用配备有 200 目~240 目砂带的打磨机进行打磨, 打磨面积应不少于 12.5mm×25mm, 用洗衣粉或其它洗涤剂的水溶液对打磨面积进行清洗, 用水进行清洗, 再以丙酮进行清洗, 然后干燥, 置于硅胶干燥器中备用(应在一周内使用)。

##### 5.2.1.2 点样棒的制备

选一个直径约  $\phi 2\text{mm}$  的玻璃棒, 在砂纸上将一端磨平。

##### 5.2.1.3 试验方法

在温度为  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ , 相对湿度  $60\% \pm 6\%$  的环境中, 将一试片放平, 用点样棒插入试样液面约 10mm, 取出, 在一试片粘接部位点一滴试样( $0.02\text{ml} \sim 0.03\text{ml}$ )立即用另一试片的粘接部位压上, 同时开始记时。用拇指和食指握住试片的粘接部位, 同时将试片的一端通过销孔固定于一个架子上, 然后在试片的下端挂一个 5kg 的砝码, 测定其两片粘接后至加砝码后试片粘接部位不被破坏的最短时间, 结果应符合表 1 中“固化时间”的规定。